



CREATINA®

kalkkipohjainen sisustuspinnoite

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.

Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. ***Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.***

Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.

Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.

Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta.

Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

CREATINA - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF - levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELY**

1. POHJUSTUS - kuivantilan seinään

Pohjan tulee olla ehjä, puhdas ja kuiva. Pohjasta kiinteälle alusta, esimerkiksi levyypinta, Primer Pro - tartuntapohjusteella. Telaa Primer Pro - tartuntapohjuste telalla (yksi kerros). Anna kuivua kokonaan (noin 3 tuntia).

Vinkki: Kiinnitä erityistä huomioita levysaumojen tasaisuuteen!

2. CREATINA - SISUSTUSLAASTI

HUOM! CREATINA - sisustuslaasti koostuu kahdesta osasta: JAUHE-OSASTA ja NESTE-OSASTA (JES 05/10).

CREATINAN SEKOITUS

Sekoita valkoiseen jauheeseen haluttu väripigmenti. Sekoita huolellisesti! Käytä porakonevispilää.

Vinkki: Kaada värisekoitettu jauhe toiseen astiaan. Näin varmistat, että jauhe ja väripigmenti on sekoittunut hyvin.

Sekoita 50 % JES 05/10 - neste-osaa ja 50 % vettä.

Kaada ensin pieni määrä nestettä astiaan ja lisää nesteeseen värillistä jauhetta.

Sekoita porakonevispilällä, kunnes seos on paksuhkoa, kermaista tahnaa.

Nesteen ja jauheen suhde vaikuttaa seoksen koostumukseen.

Laskennallinen suhde on 7 kg jauhetta ja n. 4 litraa nestettä. Eli yhteen kiloon jauhetta tarvitaan nestettä n. 570 g.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Anna seoksen tekeytyä vähintään 15 minuuttia ja sekoita se sitten uudestaan ennen käyttöä.

Tekeytymisen jälkeen lisää seokseen hiukan neste-osaa ja sekoita seos uudestaan, kunnes seos on sopivan notkeaa (kuin seinätasoitetta). Tekeytyessä laasti jämäköityy hiukan ja tällä neste-osan lisäyksellä ja sekoittamisella saadaan laastin koostumus tasaiseksi. Laasti on nyt valmista käyttöön. Käyttöaika vähintään 60 min.

ENSIMMÄISEN KERROKSEN ASENNUS (pensselillä ja/tai lastalla)

Käytä pensseliä ja/tai lastaa ensimmäisen kerroksen asentamiseen, **Huom!** Korkeintaan 1 mm paksuus.

Vinkki: Käytä isompaa pensseliä isommalle pinnalle. **Voit käyttää myös pelkästään joustavaa asennuslastaa.**

Kun pinta kuivuu kiinteämmäksi, tasoita pintaa puhtaalla asennuslastalla erisuuntaisin liikkein.

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua noin yhden tunnin ajan.

Pese työkalut aina heti käytön jälkeen saippualla ja lämpimällä vedellä.

TOISEN KERROKSEN ASENNUS (pensselillä ja/tai lastalla)

Sekoita toista kerrosta varten löysempi seos.

Käytä pensseliä ja/tai asennuslastaa toisen kerroksen asentamiseen. Levitä halutusti ohut kerros erisuuntaisin vedoin.

Voit esimerkiksi ”töpötellä” pensselillä ja sitten tiivistää lastalla.

Pese työkalut aina heti käytön jälkeen saippualla ja lämpimällä vedellä.

Anna kuivua 8 tuntia ennen viimeistelyä suoja-aineilla.

Viimeistelytapoja on useita riippuen käyttökohteesta. Lisätietoa saa asiakaspalvelusta.

HUOM! TILAUKSEN MUKANA TOIMITETAAN ASENNUSOHJEET TAPAUSKOHTAISILLE VIIMEISTELYAINEILLE.

6 kultaista sääntöä parhaaseen lopputulokseen:

1. Riittävän hyvä alustan pohjustus.
2. Huolellisesti sekoitettu kuivajauhe ja väripigmenti.
3. Sekoita aina JES 05/10 – neste-osaan samaan määrään vettä.
4. Anna neste ja jauhe seoksen tekeytyä **VÄHINTÄÄN 15 minuuttia ennen uudelleen sekoitusta ja käyttöä.**
5. Asenna ohuita kerroksia kerrallaan (1 mm max.). Käytä puhtaita työkaluja.
6. Seuraa huolellisesti asennusohjeen mukaisia vaiheita ja käytä suositeltuja suoja-aineita viimeistelyssä. Pyydä tarvittaessa lisäohjeita **ASIAKASPALVELUSTA: 045 3452345**

Katso asennusvideo sivuillamme www.dekotuote.fi

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.